義歯床用熱可塑性レジン
アクリショット

お取り扱いを誤ると ソルベントクラック などの症状が発生します。
トラブルを回避するための 材質特性と注意点を 表記しています。

材質特性と注意点 ⚠

- 重合精度より成型精度の方が高いので
  無歯顎の症例 **総義歯** にお勧めです
- 射出成型法のため 補強線は 入れられません
  応力開放時にクラック発生の原因になります
- 部分床義歯のクラスプやバーを作成する前に
  「アクリショット予定」と お伝え下さい
  通常の 加熱重合レジンと 設計を 工夫しています
- 人工歯の接合に維持孔付与が必ず必要です
  対合歯とのグリアランスは5㎜以上の スペースが必要です
- リライニングは 熱可塑性材料の特性上、重合レジンに
  よって可能です。もちろん即時重合レジンも使用ＯＫです
- ショット後の冷却は 自然放冷が必要です
  自然放冷で 約12時間 の冷却時間を要します

【チェアサイドでの注意事項】

使用不可項目

- ✕ 煮沸（熱湯）消毒
- ✕ スチーム洗浄
- ✕ 消毒用エタノールやアルコール類の拭用

使用実例ご案内

- 洗剤
- 義歯洗浄剤
- 即時重合レジン

裏面に！

【患者さんへの説明事項】

- 約0.4%の残留モノマー（加熱重合レジンの1/8）の含有が確認されている以上、接触アレルギー発症の可能性があるような過敏症の既往歴のある患者さんへの使用には充分注意し、発症した際には使用を中止し、医師の診断を受けること
- 市販の義歯洗浄剤を使用の際は各製品の取扱説明書に従うこと
- 装着する際には患者さんに対し、上記注意事項の注意喚起を充分に行うこと

株式会社 札幌デンタル・ラボラトリー

チェアサイドでのお取り扱い注意点

義歯床用熱可塑性レジン アクリショット

家庭用台所用洗剤

中性洗剤は基本的にOKで、アルカリ性の洗剤はNGです

消毒用エタノールやアルコール

消毒用アルコールでアクリルの表面を拭くとソルベントクラックが生じます

ソルベントクラックとは、樹脂成形品の表面に溶剤が触れたときに生じる亀裂のことで、特定の樹脂と溶剤の組み合わせのときに起こり、非常に短時間で亀裂が発生することで知られています。

義歯洗浄剤

酸性系義歯洗浄剤はOKで、化成酸素（次亜鉛素酸）系はNGです

即時重合レジン

モノマー塗布は短時間に必要最低限量とし、広範囲に塗布しないこと

株式会社 札幌デンタル・ラボラトリー

お気づきの点・ご質問など ございましたら、係りの者まで お問合せ下さい。